




Données générales	
Lame/Dalle	2400 x 260
Épaisseur totale	14 mm
Nombre de lames/dalles par paquet	4
Longueur Imbriquée	Maximum 1 planche sur 6
m ² par paquet	2,496 m ²
Kg par paquet	19,86 kg

Construction			
Parement	PEFC contrôlée	EN 13489	± 3 mm
Âme	PEFC contrôlée		Pin
Contre-parement	PEFC contrôlée	Vernis à bois	2 mm
Rainure/languette	Longueur		Uniclic
	Largeur		Uniclic Multifit



Garantie			
Usage résidentiel	conditions de garantie dans chaque paquet		33 ans
Assemblage Uniclic - Multifit			A vie
Usage commercial			Sur demande

Wood for Life Edge Protect +	Garantie sur la formation de taches liées à l'entretien au fil du temps sur la périphérie des lames		10 ans
------------------------------	---	--	--------

"Wood for Life" Surface & Edge Protect + (lacquered products only)	Garantie sur la pollution de la structure de surface et sur la formation de taches liées à l'entretien au fil du temps sur la périphérie des lames		10 ans
--	--	--	--------

Couche de surface	
Essence de bois	Chêne
Origine	Europe
Finition	Huile avec polymérisation UV
	Vernis avec polymérisation UV Protection de surface contre les rayures
	5 - 7 couches
Variance naturelle	En raison des variations naturelles du bois, l'aspect du sol peut différer des échantillons
Traitements de surface	Cf Calatogue/site internet

Tri

According to EN 13489:2002 Free Class

	Nature	Marquant	Vibrant
	<i>Face of the element</i>		
Sound sapwood	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained
Knots	Permitted if max 20 mm fully filled	Permitted if max 50 mm half or fully filled	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Checks/Cracks	Not permitted	Permitted if Closed Crack ≤ 1/2 of the plank	Permitted unlimited
Bark pockets	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Lightning shake	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Grain structure	Grain width ≤ 80 mm	Unlimited	Unlimited
Sound heart	Permitted	Permitted	Permitted
Colour variation	Mild natural variation	Lively variation	Very lively variation
Stick marks	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Medullary ray	Permitted	Permitted	Permitted
Biodeterioration	Not permitted	Not permitted	Not permitted
	<i>Non-visible parts</i>		
	All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring		

Pose		Min. exigé par la norm	
floatant		sur une sous-couche Quick-Step	cf Instructions de pose
Coller		Résine polymère Quick-Step	cf Instructions de pose
Aspect général du sol posé	EN 13489	Désafleurs (mm)	≤ 0,20
		Différences en largeur (mm)	≤ 0,20
		Tuilage longueur %	≤ 0,1
		Tuilage Largeur %	≤ 0,2
		Stabilité Dimensional	ISO 24339 Changements 30 - 85 % RH
Chauffage par le sol	Compatible	Jointes ouverts transversale (mm)	≤ 0,20
		Jointes ouverts longueur (mm)	≤ 0,30
Voir instructions particulières			

Propriétés de classification			
Résistance à l'usure	SIS 923509	Falling sand	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Résistance aux taches	EN 13442		class 3
		Sols avec "Wood for Life" Surface Protect + (seul Vernis)	classe 5
CE	EN 14342:2013	notified body	0766 EPH Dresden DOP: Sur pack
Chaises à roulettes	ISO 4918	Testé avec sous-couche	25.000
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676: 2008	Essai au Pendule sec	Dépendant de la structure et le traitement de surface USRV 37-57
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1		≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤ 5 ppm
Résistance thermique	EN12664:2001		0,14 m².K/W
Classe de réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1

Certificats Environnementaux			
AFFSET	A	France	
PEFC	PEFC/07-32-37		
EPD	Sur demande		
Higieniczny	HK/B/0149/03/2017	Pologne	

